

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Abietate di metile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Acetaldeide	4	2	4	4	4	3	4	2	2	2	2	3	1	4	
Acetamide	1	1	4	4	1	1	1	2	2	4	4	4	1	4	1
Acetanilide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di alluminio	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	2	1	4	
Acetato di ammonio	3	1	3	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di amile	4	1	4			4	4	4					1		1
Acetato di benzile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di bornile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acetato di butile	4	2	4			4	4	4					1		1
Acetato di calcio	2	1	4	2	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di cellulosa	3	2	3	1	3	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di cobalto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di etile	4	2	4			4	4	2					1		1
Acetato di isoamile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di isobutile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di isopropile	4	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	1	4	1
Acetato di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di metilamile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di metile	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	1	4	
Acetato di nichel	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di ottile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di piombo	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di potassio	2	1	2	2	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di propile	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Acetato di rame	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di sodio	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato di stronzio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato di terpinyl	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acetato di vinile	2	1	3		2	2							1		1
Acetato di zinco	2	1	4	4	2	2	4	4	1	4	1	4	1	4	1
Acetato esilico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acetato fenilmercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato ferrico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetato perfluorurato di potassio	2	1	4		2	2							1		
Acetilacetone	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Acetilene	1	1	1	4	1	2	1	2	1	2	2	2	1	4	1
Acetilene monovilico	1	1	1		1	2		2	1	2	2	2	1		
Acetilene tetrabromuro	4	1	1	4	4	2			1			4	1		
Aceto	2	1	2	4	2	2	3	3	2	2	2	2	1	4	1
Acetobutirrato di cellulosa	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acetofenetidine	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acetofenone	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Acetone	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	1
Acetone cianidrina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acetonitrile	3	1	1										1		
Acetotoluidide	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acidi grassi	2	3	1		2	2	1	3	3	4	4	4	1		1
Acidi misti	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acidi, non organici													1		
Acidi, organici													1		
Acido abietico													1		
Acido acetico al 5%	2	1	1	4	2	1	2	1	1	2	2	2	1	4	1
Acido acetico glaciale	2	1	2	4	2	4	2	1	2	2	2	2	1	4	1
Acido acetico, al 30%		1											1		1
Acido acetico, caldo alta pressione	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	4	1
Acido acetilsalicilico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido acetoacetico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido aconitico													1		
Acido acrilico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido adipico	1	1	1	4	1	1							1	4	
Acido alcanolo-solfonico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido alchilonaftalico solfonico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido alifatico dicarbossilico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido aminobenzoico													1		
Acido aminosalicilico													1		
Acido antranilico													1		
Acido arachico													1		
Acido arsenico	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Acido ascorbico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido aspartico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido benzensolfonico 10%	4	4	1	4	4	2	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Acido benzilico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido benzoico	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Acido benzoilossuofonico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido bisolfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido borico	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Acido bromico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido bromidrico	4	1	1	4	4	4	3	4	1	4	1	4	1	4	1
Acido bromidrico 40%	4	1	1	4	4	2	3	4	1	4	1	4	1	4	
Acido butilbenzoico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido butirrico	2	3	2	4	2	3	2	4		4		4	1	4	1
Acido camforico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acido caprico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido caproico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido carbonico	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	4	1
Acido chaulmoogric													1		
Acido cianidrico	2	1	1		2	2	2	3	1	2	1	2	1	4	1
Acido cinnamico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido citrico	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Acido clorico	4	2	2	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido cloridrico (anidro)													1		
Acido cloridrico (caldo) 37%	4	3	1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido cloridrico (freddo) 37%	4	3	1			4							1		
Acido cloridrico concentrato (a 20 °C)	2	2	1		2								1		1
Acido cloridrico concentrato (a 70 °C)	4	4	1	4	4	4	4	4	4			4	1	4	1
Acido cloridrico, 3 moli a 70 °C	2	1	1	4	2	2	3	4	1			3	1	3	1
Acido cloroacetico	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Acido cloroamino benzoico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido clorosolfonico	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Acido clorosolforoso	4	4	4			4	4	4					1		1
Acido creosico	4	4	1			4	2	4							1
Acido cresilico	4	4	1	4	4	4		4	4	4	4	4	1	4	
Acido cromico	4	2	1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Acido crotonico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido di tricloruro di fosforo	4	1	1		4	4							1		
Acido dicloroacetico	3	4	3	3	3	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Acido diclorofenossiacetico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido diglicolico	3	1	2	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido eptanoico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido erucico													1		
Acido etilacrilico	4	2		4	4	2	4	4	2	4	4	4		4	
Acido etilsulfurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido fenico (fenolo)	4	2	1	3	4	4	1	4	2	4	4	4	1	4	1
Acido fenilacetico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido fenolsulfonico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido fluoridrico (anidro)	4	1	4			4	4	4					2		1
Acido fluoridrico (conc.) caldo	4	4	4	4	4								1	4	
Acido fluoridrico (conc.) freddo	4	2	2	4	4	4							1	4	
Acido fluoroborico	1	1											1		
Acido fluorico < 65 % freddo	3	1	1			1	4	4					1		1
Acido fluorico > 65 % freddo	4	3	1			4	4	4					2		1
Acido fluorico < 65 % caldo	4	4	3			3	4	4					2		1
Acido fluorico > 65 % caldo	4	4	3			4	4	4					2		1
Acido fluorofosforico													1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acido fluorosulfonico													1		
Acido fluosilicico	2	1	1		2	2							1		1
Acido formico	4	2	4	4	4	2							1	4	1
Acido fosforico 3 molare a 70 °C	1	1	1	4	1	2	2	2	1			2	1	3	1
Acido fosforico concentrato a 20 °C	2	1	1	4	2	2	3	3	1			1	1	2	1
Acido fosforico concentrato a 70 °C	4	1	1	4	4	3	3	4	1			2	1	3	1
Acido fosforico, 20 %													1		
Acido fosforico, 45 %	2	1	1	4	2	2							1	3	
Acido ftalico	2	1	2	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido fumarico	1	2	1		1	2	1	2	4	2	1	2	1	4	1
Acido furoico													1		
Acido gallico	1	2	1	4	1	2	1	1	2		1	2	1	4	1
Acido glicerofosforico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido glicolico	1	1	2	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido gliosilico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido gluconico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido glutammico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido idrofluorosilico	2	1	1		2	2	4	4	1		1	2	1		
Acido idrossiacetico	4	1	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido iodico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido iodidrico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido ipocloroso	4	2	1		4	4			2	4	2	4	1	4	
Acido isobutirrico	1	2	4		1	4		2					1		
Acido lattico Dextro	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido lattico, caldo	4	4	1		4	4	2	2	4	4	4	4	1	4	1
Acido lattico, freddo	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Acido laurico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Acido linoleico	2	4	2	2	2	2		2	4	4	4	4	1		1
Acido maleico	2	1	1	3	2	2		4	4	4	4	4	1	3	1
Acido malico	1	2	1	4	1	2	1	2	4	2	1	2	1	4	1
Acido mandelico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido metacrilico	4	2	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido metilacrilico	4	2	3	4	4	2	4	4	2	4	4	4	1	4	
Acido metilsulfonico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido miristico			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido molibdenico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido monocloroacetico	4	1	4	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido muriatico, candeggina, varechina	4	1	1			4	2	2					2		1
Acido naftalenico	2	4	1	3		4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Acido naftenico	2	4	1		2	4	1	4	4	4	4	4	1		1
Acido Neville	4	2	1		4	4	2	4	2	4	4	4	1	4	1
Acido nitrico (0 - 50%)	4	2	1										1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acido nitrico (50-100%)	4	4	3										1		
Acido nitrico 3 molare a 70 °C	4	2	3	4	4	4	4	4	2			3	2	4	1
Acido nitrico concentrato a 20 °C		4	2										1		1
Acido nitrico concentrato a 70 °C	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	2	4	1
Acido nitrico, bianco fumante													2		1
Acido nitrico, rosso fumante	4	4	2		4	4							1		1
Acido nitrobenzoico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido nitrosilsolfonico													1		
Acido nitroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido oleico	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Acido orthophos													1		
Acido ossalico	2	1	1		2	2	1	2	1	2	2	2	1		1
Acido palmitico	2	3	1	2	2	2	1	4	2	2	2	2	1	4	1
Acido para-aminobenzoico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido para-aminosalicilico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido para-nitrobenzoico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido pelagonico													1		
Acido peracetico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Acido perclorico - 2N	4	2	1	4	4	2	1	2	2	4	4	4	1	4	1
Acido permanganico													1		
Acido persolfonico (acido di Caro)													1		
Acido picrinico (soluzione acquosa)	1	1	1		1	1	2	2	1	2	2	2	1		1
Acido picrinico fuso	2	2	1		2	2	2	4	2	2	2	2	1		
Acido pirolegnosio	4	2	4	4	4	2	4		2	4	4	4	1	4	
Acido pirosofurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido piruvico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido prussico	2	1	1			2	2	3					1		1
Acido propionico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido ricinoleico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido salicilico	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1		1
Acido sebacoico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido selenico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido selenioso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfamico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfanilico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfonico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfonico amminobenzene													1		
Acido solfonico benzidina 3	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido solfonico cloroetano	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfonico clorotoluene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfonico di piridina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solfonico naftalene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acido solfonico para-toluene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solforico (20% Oleum)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido solforico fumante	4	4	1			4	4	4					1		1
Acido solforico concentrato a 20 °C	4	3	1	3		3	3	4					1		1
Acido solforico concentrato a 70 °C	4	4	1	4		4	4	4	4			4	1	4	
Acido solforico, 3 molare a 70 °C	2	1	1	4	2	2	1	1	1			3	1	2	
Acido solforoso	2	2	1	4		2	2	4	2	2	2	2	1	4	1
Acido solfidrico secco, freddo	1	1	4			1	3	3					1		1
Acido solfidrico secco, caldo	4	1	4			2	3	3					1		1
Acido solfidrico umido freddo	4	1	4			1	3	3					1		1
Acido solfidrico umido caldo	4	1	4			2	3	3					1		1
Acido stearico	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
Acido succinico	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido tannico (10%)	1	1	1		1	1	1	2	1	1	1	2	1	4	1
Acido tartarico	1	2	1	4	1	2	1	1	2	2	1	4	1	4	1
Acido tereftalico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido tetrafosforico													1		
Acido tioacetico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido tioglicolico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido toluensolfonico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido tricloroacetico	2	2	4	4	2	4	4		2	2	2	2	1	4	
Acido trifluoroacetico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
Acido tungstenico													1		
Acido undecilenico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido undecilici	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Acido urico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acido valerico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acqua	1	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	
Acqua fino a 70°	1	1	2			2	1	1					1		1
Acqua fino a 100°	2	1	2			3	3	2					1		1
Acqua ossigenata 90%	4	3	1			4	2	2					1		1
Acqua diluita	2	1	1			1	1	1					1		1
Acqua ragia	1	4	1			4	2	4					1		1
Acqua regia	4	3	2			4	3	4					1		1
Acqua deionizzata ozonizzato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
Acqua deionizzata ultrapura (UPDI)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acqua DI	2	1	2	4		1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Acqua di bromo	4	2	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Acqua di cloro	4	2	1	4	4	4							1	4	1
Acqua di mare (salata)	1	1	1			1	1	1					1		1
Acqua di mare (salata) contenente cloro	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Acqua pesante	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Acqua potabile	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	
Acque reflue	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Acridina													1		
Acrilato di butile	4	4	4		4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	1
Acrilato di etile	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	1	4	1
Acrilato di metile	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Acrilonitrile	4	4	4	4	4	4	4	4	4		3	3	1	4	1
Acroleina	3	1	4	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	4	
Aero Lubriplate	1	4	1	1	1	1	1	2	4	4	4		1	1	
Aero Shell 17 grasso	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Aero Shell 750	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	1
Aero Shell 7A grasso	2	4	1	1	2	2	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Aero Shell IAC	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Aerosafe 2300	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	1
Aerosafe 2300W	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	1
Aerozene 50 (50% Idrazina, 50% UDMH)	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2		
Alcazene	4	4	2			4	2	4					1		1
Alcani (idrocarburi paraffinici)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alcheni (Idrocarburi olefinici)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Alchile acetone	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Alchile alcol	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alchile ammina	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alchile arile sulfoni	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alchile arile suolfonati	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alchile benzene	3	4	1	3	3	4	2		4	4	4	4	1	4	
Alcol amilico	2	1	2	4	2	2	1	4	1	2	2	2	1	4	1
Alcol benzilico	4	2	1	4	4	2	2	2	2	4	4	4	1	4	1
Alcol butilico	1	2	1	4	1	1	1	2		1	1	1	1	4	1
Alcol butilico (secondario)	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	
Alcol butilico (terziario)	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	
Alcol cetilico	1	4	1	1	1	2	1		4	4	4	4	1	1	
Alcol cinnamico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Alcol denaturato	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Alcol diacetronico (Diacetone)	4	1	4			4	4	4					1		1
Alcol etilico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Alcol feniletilico			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Alcol furfurilico	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Alcol idroabietilico													1		
Alcol isobutilico	2	1	2	4	2	1	2	1	1	2	1	2	1	4	1
Alcol isopropilico	2	1	1	4	2	2	2	1	1	2	1	2	1	4	1
Alcol metilico	2	1	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Alcol metilico (metanolo)	2	1	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Alcol oleil			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	1
Alcol ottilico	2	3	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1
Alcol propilico	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Alcol tioamilico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Alcol esilico	1	2	1	4	1	2	2	2	3	1	1	1	1	4	1
Aldeide capronica		2	4	4			4	2	2	2	2		1	4	1
Aldeide cinnamico	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Aldeide furanica	4	2	4	3	4	4		4	2	4	4	4	1	4	
Aldeide tolile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Alfa picolina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Alfa terpineolo	2	3	1	2	2	4	1		3	4	4	4	1		
Alkazene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Allume di cromo	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	4	1
Allume di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Allumi -NH3 -Cr -K	1	1	4		1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	
Alluminato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Alluminio solfato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Alotano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Ambrex 33 (Mobil)	1	4	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	
Ambrex 830 (Mobil)	1	4	1	1	1	2	1	2	3	4	4	4	1	1	
Amil mercaptano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Amil metil etere terziario (TAME)													1		
Amilchetone di metile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Amile acetato	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	1
Amile borato	1	4	1		1	1			4	4	4	4	1		
Amile cinnamico aldeide	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Amile cloronaftalena	4	4	1		4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Amile cloruro	4	4	1		4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Amile naftalena	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Aminopiridina													1		
Ammina benzilico													1		
Ammine - misto	4	2	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4	
Ammioantrachinone													1		
Ammioazobenzene													1		
Ammoniaca (anidra)	2	1	4	4	2	1	4	2	1	4	4	4	2	4	1
Ammoniaca e litio, metallo in soluzione	2	2	4	4	2		4	4	2	4	4	4	4	4	
Ammoniaca, gas, caldo	4	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	2	4	1
Ammoniaca, gas, freddo	1	1	4	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1
Ammoniaca, liquida (anidro)	2	1	4	4	2	1	4	2	1	4	4	4	2	4	1
Ammonio cloruro di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ammonio persolfato 10%	4	1		4	4	1			1		1	4		4	
Ammonio persolfato soluzione	4	1		4	4				1		1	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Am monio triellina													1		
AN-O-3 grado M	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
AN-O-366	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
AN-O-6	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
AN-VV-O-366b Fluido idraulico	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
ANDEROL, L - 826 (di estere)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
ANDEROL, L - 829 (di estere)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
ANDEROL, L-774 (di estere)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
ANG-25 (estere Di Base) (TG749)	2	4	1	4	2	4	2	2	4	4	4	4	1	2	
ANG-25 (Estere glicerico)	2	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	
Anidride acetica	4	2	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	1	4	1
Anidride butirrica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Anidride carbonica (per decompressione esplosiva)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Anidride ftalica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Anidride maleica	4	4	2		4	4			2	4	4	4	1	4	1
Anidride solforosa umida	4	1	4			2	2	2					1		1
Anidride solforosa secca	4	1	4			4	2	2					1		1
Anidride solforosa liquida sotto pressione	4	1	4			4	2	2					1		1
Anilina	4	2	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	1	4	1
Anisolo	4	4	4	4	4	4							1	4	1
Ansul etere 161 o 181	3	3	4	2	3	4	3	4	3	4	4	4	1	4	
Antigelo prestune	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Antimonato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Antimonato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Antracene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Antrachinone													1		
Antrachinone disulfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Antranilato di metile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Aqua Regia	4	3	2		3	4							2		1
Argon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aria	1	1	1			1	1	1					1		1
Aria compressa	1	1	1			1	1	1					1		1
Aria 0-90 °C	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Aria 150-200 °C	4	4	1	4	4	4	2	1	4	4	4	4	1	4	1
Aria 200-260 °C	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	1
Aria 90-150 °C	3	2	1	3	3	2	1	1	2	4	4	4	1	2	1
Aril ortosilicato													1		
Aroclor 1248	3	2	1	4	3	4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Aroclor, 1254	4	2	1	4	4	4	2	3	4	4	4	4	1	4	
Aroclor, 1260	1		1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Arsenato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Arseniato di am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Arseniato di piombo	1	1		2	1		1	2	1	1	1	1	1		
Arseniato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Arsenite													1		
Arsina													1		
Asfalto	2	4	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	2	1
ASTM olio, n. 1	1	4	1	2	1	2	1	1	4	4	4	4	1	1	1
ASTM olio, n. 2	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
ASTM olio, n. 3	1	4	1	2	1	4	1	3	4	4	4	4	1	1	1
ASTM olio, n. 4	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
ASTM olio, n. 5	1	4	1		1	2							1		
ASTM, Riferimento combustibile A	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	1
ASTM, Riferimento combustibile B	1	4	1	3	1	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
ASTM, Riferimento combustibile C	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
ASTM, Riferimento combustibile D	2	4	1		2	4							1		
ATL-857	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Atlantic Dominion F	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Atlantic Lube Utro Gear-EP	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Atlantic Utro Gear-e	1	4	1		1	2							1		
Aure 903R (Mobil)	1	4	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	1	1	
AUREX 256													1		
AXAREL 9100													1		
Azobenzene													1		
Azoto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Azoturo di piombo													1		
Bardol B	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Bayol 35	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Bayol D	1	4	1	4	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Bagni galvanici cromo	4	2	1			4	2	2					1		1
Bagni galvanici altri metalli		1	1					4					1		1
Bagno sviluppatore	1	2	1			1	1	1					1		1
Benzaldeide	4	2	4	4	4	4	4	2	1	4	4	4	1	4	1
Benzaldeide acido disolfonico													1		
Benzamide	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzantrone	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzene	4	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Benzene di vinile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzene isopropilico	4	4	1			4	2	4					1		1
Benzidina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzil butil-ftalato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Benzil fenolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzil salicilato	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzilestere di acido benzoico	4	4	1			4	1						1		1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Benzolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Benzolo bromico	4	4	1			4	2	4					1		1
Benzina	1	4	1	2	1	4	1	4	4	4	4	4	1	4	2
Benzina Super	1	4	1			2	2	4					1		1
Benzina (Ligroin)	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Benzoato di amonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Benzoato di benzile	4	4	1	4	4	4	1	4	2	4	4	4	1	4	
Benzoato di butile o benzoato di n-butile	4	1	1		4	4	1		1	4	4	2	1	4	
Benzoato di calcio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzoato di etile	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Benzoato di metile	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Benzoato di sodio	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	
Benzoato di vinile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzocatecolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzochinone		2	1	4					2	4	4	4	1	4	
Benzocloruro	4	1	1		4	4	1		2	4	4	4	1	4	
Benzofenene		2	1	4			1		2	4	4	4	1	4	
Benzoio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Benzotricloruro	4	1	1		4	4							1		
Benzotrifluoruro	4	1	1		4	4							1		
Bibromuro d'etilene	4	3	1			4	2	4					1		1
Bicloruro d'etilene	4	3	1			4	3	4					1		1
Bicarbonato di amonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bicarbonato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bicarbonato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bicarbonato di sodio	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Bicromato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bicromato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bifluoruro di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bifluoruro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Biossido di carbonio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biossido di cloro	4	3	1	4	4	4	2		3	4	4	4	1	4	
Biossido di cloro, 8% Cl	4	4	1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Biossido di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Biossido di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Biossido di titanio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Biossido di zolfo (anidride solforosa), liquefatto	4	1	4			4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Biossido di zolfo (anidride solforosa), secco	4	1	4			4	2	2	2	2	2	2	1	4	1
Biossido di zolfo (anidride solforosa), umido	4	1	4			2	2	2	1	4	4	4	1	4	
Birra	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Bisodio solfito di toluene													1		
Bisolfato di chinino	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Bisolfato di potassio	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Bisolfato di sodio o bisolfito	1	1	1		1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Bisolfato stannoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bisolfito di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bisolfito di calcio	2	1	2	3	2	2	3	3	1	4	4	2	1	3	1
Bisolfito di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bisolfuro di carbonio	4	4	1		4	4	1	4	4	4	4	4	1	3	
Bisolfuro di calcio	1	4	1			1	1	1					1		1
Bisolfuro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bisulfide di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bitartrato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bitartrato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Borace	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1
Borato d'amile	1	4	1			1							1		1
Borato di sodio	2	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Bordolese	2	1	1	4	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	
Borica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Borneolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Bray GG-130	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Brayco 719-R (VV-H-910)	3	1	4	4	3	2	2	2	2	2	2		1	4	
Brayco 885 (MIL-L-6085A)	2	4	1	1	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Brayco 910	2	1	4	3	2	2	4	4	1	1	1	2	1	3	
Bret 710	2	1	4	3	2	2	4	4	1	1	1	2	1	3	
Brom - 113	3	4			3	4		4	4			4			
Brom - 114	2	4	2		2	2		4	4	4	4	4	1		
Brenzcatechina di butile	4	2	1			2	1						1		1
Bromato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bromo	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Bromobenzene	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Bromobenzene cianuro	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bromoclometano	4	2	1			4	2	4					1		1
Bromoclorotrifluoretano (alotano)	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Bromoformio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Bromometano (bromuro di metile)	2	4	1		2	4	1		4	4	4	4	1	3	
Bromopentane	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bromotrifluoroetilene (BFE)													1		
Bromotrifluorometano (F-13B1)													2		
Bromuro benzilico	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Fluidi Bromuro di acetile	4	1	1	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Bromuro di alluminio	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bromuro di ammonio	1	1	1	1	1	1			1			1	1		
Bromuro di argento	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Bromuro di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bromuro di cobalto	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Bromuro di etile	2	4	1	4	2	4	1	4	4	4	4		1		1
Bromuro di idrogeno (anidro)													1		
Bromuro di litio (salamoia)	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Bromuro di metile	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Bromuro di metilene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Bromuro di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bromuro di potassio	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Bromuro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Bromuro stannoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Burro-animale grasso	1	2	1	2	1	2	1	2	2	4	4	4	1	2	1
Butadiene (monomero)	4	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Butandiolo	2	1	3	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Butano	1	4	1	2	1	2	3	4	4	4	4	3	1	1	1
Butano, 2, 2-dimetile	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	3	1	1	
Butano, 2, 3-dimetile	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	3	1	1	
Butanolo (alcol butilico)	1	2	1	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4	1
Butanone (metiletilchetone, MEK)	4	1	4			4	4	4					1		1
Butene 2-etil (2-etil 1-Butene)	1	4	1	4	1	4	3	4	4	4	4	4	1	1	
Butil Acetil Ricinoleato	2	1	1	4	2	2	2		1	4	4	4	1		
Butilaldeide	4	2	4			4	4	4					1		1
Butilamina, n-butilamina	3	4	4			4	4	2					1		1
Butilcarbitolo	4	1	3			3	4	4					1		1
Butil etere	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	1	4	
Butil mercaptano (terziario)	5	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	1	4	
Fluidi Butil mercaptano terziario	4	4	1		4								1		
Butil perossido di-terz													1		
Butile acetato o acetato di n-butile	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Butile ammina o ammina N-butile	1	3	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Butile benzoato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Butile benzolate													1		
Butile carbitolo	4	1	3		4	3	4	4	1	4	4	4	1	4	
Butile Cellosolve	3	2	4	4	3	3	4		2	4	4	4	1	4	
Butile Cellosolve acetato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Butile Cellosolve adipato	4	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Butile glicolato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Butile lattato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Butile oleato	4	2	1		4	4	2		2	4		4	1		
Butilene	2	4	1	4	2	3	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Butilestere di acido butirrico	4	1	1			4	1						1		1
Butilglicoladipato	4	2	2			4	2	2					1		1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Butilglicole	3	2	4			3	4	2					1		1
Butirato-n-isobutilico	4	1	1			4	1						1		1
Butirolacetone	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Butirraldeide	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Butirato amilico	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Butirato di butile o butirrato di n-butile	4	1	1		4	4	1		1	4	4	4	1	4	
Caffè	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Calce Bleach	1	1	1		1	1							1		
Calce caustica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Calcine liquori	1	1	1	4	1		1		1				1	4	
Canfene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Canfora	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Caprolattame	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Capronaldeide	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Fluidi Carbammato	3	2	1	4	3	2	1		2	4	4	4	1	4	
Carbamato di amonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbazolo													1		
Carbitol	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	
Carbamate	4	2	1			2	1						1		
Carbonato di amonio	3	1	1	4	3	1	4	4	1			1	1	4	1
Carbonato di bario	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di bismuto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Carbonato di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di metile	4	4	1			4	2	4					1		1
Carbonato di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di potassio	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Carbonato di rame	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato di sodio (Soda Ash)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Carbonato di stronzio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carbonato ferroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Carburante diesel	1	4	1			3	1	4					1		1
Carburante aromatico -50%	2	4	1	3	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	
Carburante tipo I - MIL-S-3136 (ASTM rif. carburante A)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Carburante tipo II - MIL-S-3136	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	1
Carburante tipo III - MIL-S-3136 (ASTM rif. carburante B)	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	1
Carburo di calcio													1		
Caseina	1	2	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Catecolo butilico terziario o p-ter-butilcatecolo	4	2	1	4	4	2	1		2	2	4	2	1	4	
Catrame (bituminoso)	2	4	1			3	1	2					1		1
Catrame di carbone	2	4	2	4	2								1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Cellosolve	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Cellosolve butirrato di metile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluidi Cellosolve, acetato	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Cellosolve, butile	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Celluguard	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
Cellulube (esteri fosfati)													1		
Cellutherm 2505A	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Cellulosa d'etile	2	2	4			2	4	2					1		1
Cellulosa metilica	2	2	4			2	4	2					1		1
Chetano (esadecano)	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1
Cherosene (simile a RP-1 e JP-1)	1	4	1	2	1	4	1	4	4	4	4	4	1	3	1
Chinidina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Chinina cloridrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Chinino		4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Chinino solfato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Chinolina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Chinone		4	1	3		4			4	4	4	4	1	4	
Cianam mide													1		
Cianam mide di calcio													1		
Cianato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianidrina													1		
Cianoramato di potassio	1	1	1			1	1	1					1		1
Cianuri													1		
Cianuro d'argento	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianuro di bario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cianuro di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianuro di calcio	1	1			1	1		1	1	1	1	1	1		1
Cianuro di idrogeno													1		
Cianuro di metile (acetonitrile)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianuro di nichel	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianuro di potassio	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Fluidi Cianuro di potassio Cupro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cianuro di rame	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cianuro di sodio	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Cianuro di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cianuro mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cicloesano	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	1
Cicloesanolo	1	4	1		1	2	1	4	4	4	4	4	1		1
Cicloesanone	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Cicloesene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cicloesilam mina	4	3	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	1	4	1
Cicloesilam mina carbonato													1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Cicloesilam mina laurato	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Ciclopentadiene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Ciclopentano d'etile	1	4	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	1	2	1
Ciclopentano di metile	4	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	2	1
Ciclopoliolefine	1	4	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	1	2	
Cimene o p-cimene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Citrato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Citrato di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Citrato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Citrato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloralio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloramina													1		1
Clorace	2	2	1			2	1						1		1
Clorato di alluminio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Clorato di bario	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Clorato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Clorato di potassio	4	1	1	4	4	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Clorato di sodio	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Clordano	2	4	1		2	3	2	4	4	4	4	4	1		1
Cloridrato di anilina	2	2	2	4	2	4	2	3	2	4	2	3	1	4	
Cloridrato di etilene	4	3	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4	
Clorito di sodio	4	1	1	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloro (bagnato)													2		1
Cloro (Plasma)													2		
Cloro (secco)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Cloro 1-Nitro Etano (1-cloro-1-Nitro Etano)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Cloro acetaldeide	4	1	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	2	4	
Cloro ossifluoruri													2		
Cloro xilenoli	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloroacetato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloroacetil cloruro													1		
Cloroacetone	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	2	
Cloroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloroantrachinone	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorobenzaldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Clorobenzene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Clorobenzene (Mono)	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Clorobenzocloruro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorobenzotrifluoruro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorobromo metano	4	2	1	4	4	4	2	4	2	4	4	4	1	4	
Clorobromo propano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorobutadiene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Clorobutano (cloruro di butile)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Clorocarbonato di etile	4	2	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Clorododecano	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Cloroestolo	2	4	1	4	2	2	2	4	4	4	4	4	1	2	1
Cloroetano	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Cloroetilenbenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorofenolo	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Cloroformiato di etile	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	
Cloroformiato di metile	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Cloroformio di metile	4	4	1			4	2	4					1		1
Cloroformio	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloroidrine	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloronaftalina d'amile	4	4	1			4	2	4					1		1
Clorodrina di etilene	4	2	4	4	4	2	2	3	2	2	2	2	1	4	1
Cloroidrine di propilene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloroidrine solforico (Acido clorosolfonico)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloronaftalene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Cloronitrobenzene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloropicrina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloroprene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Clorosilani													1		
Clorosilano metilico													1		
Clorotuolo	4	4	1			4	2	4					1		1
Clorotoluene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Clorotoluidine	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Clorotrifluoroetilene (CTFE)													2		
Cloro secco	4	4	2			4	1	4					1		1
Cloro umido	3	2	1			4	2						2		1
Clorox	2	2	1	4	2	2	1		2	4	4	4	1	4	
Cloroxilolo													1		
Cloruri di cromile													1		
Cloruro ceroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro cromatico													1		
Cloruro d'argento	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro d'anilina	2	2	2			4	2	3					1		1
Cloruro d'etilene	4	4	2			4	2	4					1		1
Cloruro d'etile	1	1	1			1	1	4					1		1
Cloruro d'amile	4	4	1			4	2	4					1		1
Cloruro di acetile	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di alchile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di Allile	2	4	1		2	1							1		
Cloruro di alluminio	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Cloruro di ammonio, 2N	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1
Cloruro di Anisolo													1		
Cloruro di antimonio	1	2	1	3	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
Cloruro di bario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cloruro di benzene	4	1	1			4		1					1		1
Cloruro di benzile	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di benzoile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di berillio	1	1	1	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1	3	
Cloruro di bornile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di butile	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Cloruro di butirrato di metile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di butirile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di calcio	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Cloruro di cianogeno													1		
Cloruro di cianuro													1		
Cloruro di clorobenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di cobalto	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Cloruro di cobalto, 2N	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di etile	4	2	2	4	4	2	1	4	4	2	1	4	1	3	1
Cloruro di etilene	4	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di idrogeno gas	4	1	1		4	3							1		1
Cloruro di isobutile	4	4	1		4	4							1		
Cloruro di isocrotile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di isopropile	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di litio	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Cloruro di magnesio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Cloruro di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di mercurio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di metallile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di metile	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	1	4	1
Cloruro di metilene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di naftalene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di nichel	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Cloruro di nitrosilici													1		
Cloruro di ottile	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Cloruro di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di piosulfuro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di potassio	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Cloruro di propilene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di rame	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cloruro di sodio	1	1	1	4	1	1		1	1	1	1	1	1	4	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Cloruro di stagno	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Cloruro di stagno ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Cloruro di stronzio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di Surfuryl	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di tiofosforile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cloruro di tionile	4	2	1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di tricloroacetile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di vinile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Cloruro di vinilidene	4	4	1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cloruro di zinco	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	4	1
Cloruro di zolfo	4	4	1	4	4	4	1	3	4	4	4	4	1	4	1
Cloruro ferrico	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Cloruro ferroso	1	1	1			2	1	2					1		1
Cloruro manganoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Cloruro mercurico	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		1
Cloruro stannoso (15%)	1	1	1		1	1	1	2	1	1	1	1	1		
Cobalto linoleato													1		
Cobalto naftelato													1		
Codeina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Colesterolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Colla	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1
Colamina (Etanolamina)	4	2	4			4	4	2					1		1
Colofonia	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Coloranti all'anilina	4	2	2	4	4	2	2	3	2	2	2	2	1	4	
Combustibile Jet A	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Convelex 10	4			2	4	4		4	4	4	4	4			
Coolanol 20 25R 35R 40 & 45A (Monsanto)	1	3	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Creosoto, catrame di carbone	1	4	1	3	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Creosoto, legno	1	4	1	3	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Cresoli	4	4	2		4	4		4	4	4	4	4	1	4	1
Cresolo (metil fenolo)			1										1		
Cromati di potassio	2	1	1	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Cromato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cromato di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cromato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cromato di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Cromo solfato di potassio (allume)	2	2	1										1		
Crotonaldeide	4	1	4	3	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Cumaldeide	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Cumene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Cumol (benzolo isopropilico)	4	4	1			4	2	4					1		
DDT (diclorodifeniltricloroetano)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Decalin	4	4	1		4	4	1	4	4	4	4	4	1		
Decano (idrocarburo)	1	4	1	4	1	4	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Detersivo disciolto in acqua	1	1	1			2	1	1					1		1
Destrina	1	1	1	4	1	1	1	2	4	4	4	4	1	4	1
Destrosio	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Dexron	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Dextron	1	4	1		1	2							1		
Diacetato Allilico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diachetone	4	1	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Diachetone alcol	4	1	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	1	4	1
Dialchil solfati	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diamina d'etilene	1	1	4			1	4	1					1		1
Diamilamine	2	3	2	4	2	3	1	2	4	4	4	4	1	4	
Diazinone	3	4	2		3	3	2	4	4	4	4	4	1		1
Dibenzile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dibenzile etere	4	2	3	2	4	4			2	4	4	4	1	3	1
Dibenzile sebacato	4	2	2	2	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
Diborano													1		
Dibromdifluorometano	4	2				4	4	4					2		
Dibrometilbenzolo	4	4	1			4	2	4					1		1
Dibromoetano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dibromoetilene benzene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Dibromuro di etilene	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4	
Dibutil Cellosolve adipato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dibutil etere	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	4	4	1	3	1
Dibutil Metilenditio glicolato	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dibutilamina	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	1	4	1
Dibutile sebacato	4	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	1
Dibutile tiourea	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diclorobenzene o o-Diclorobenzene	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Diclorobenzene o p-Diclorobenzene	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Diclorometano	4	4	2			4	2	4					1		1
Dicicloesilamina	3	4	4			4	4	4					1		1
Diclorobutano	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Diclorobutene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloroetano	3	4	2	3	3	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Dicloroetano (DDD)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloroetilene	3	4	2	4	3	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Dicloroexilamina	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	
Diclorofenolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloroidrina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Dicloroisopropilico etere	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	1	3	
Diclorometano	3	4	2	3	3	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Dicloropropano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloropropene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Diclorosilano													1		
Dicloruro di etilene	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4	
Dicloruro di metile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Dicloruro di propilene	4	4			4		2		4	4	4	4	1	4	
Dicromato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dicromato di potassio	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Dieldrin	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dietanolamina (DEA)	3	2	3	4	3	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dietil benzene	4	4	1	4	4	4							1	4	
Dietil carbonato	3	3	3	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dietil ftalato	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dietil sebacato	4	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	1
Dietilamina	4	2	4	4	4	3	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Dietilanilina	3	1	3	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dietilenglicole	1	1	1			1	1	2					1		1
Dietilditiocarbamato di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dietilentriammina	4	1	4	4	4	4							1	4	
Difenilammina (DPA)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Difenile	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Difenile solfonato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Difenilpropano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Difluorodibromometano	4	2		4	4	4		4	2	4	4	4	1	4	
Difluoroetano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Difluoromonocloroetano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Difosfato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Difosfato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Difosfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diglicole cloroformiato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diidrogeno fosfato di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diidrossidifenilsulfone	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Diisobutil carbinolo	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Diisobutil chetone	4	1	4	4		4			1				1	4	1
Diisobutilene	2	4	1	4	2	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Diisocianato di toluilene (TDI)	4	2	4		4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Diisooctyl sebacato	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	1	4	
Diisopropil benzene	4	4	1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Diisopropil chetone	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	1
Diisopropil etere (DIPE)													1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Diisopropilchetone	4	1	4			4	4	4					1		1
Diisopropilidene Acetone	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Diluyente per vernici, Duco	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Dimetilbutano 2,2	1	4	1			2	1	4					1		1
Dimetilbutano 2,3	1	4	1			2	1	4					1		1
Dimetilpentano 2,4	1	4	1			2	3	4					1		1
Dimetil acetamide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dimetil fenil carbinolo	2	4	1	3	2	4			4	4	4	4	1	4	
Dimetil fenil metanolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dimetil formaldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Dimetil idrazina asim metrica (UDMH)	2	1	4		2	2	4	4	1	1	1	2	1		1
Dimetil tereftalato (DMT)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dimetilamina (DMA)	4	2	4	3	4	4	4	2	2	2	2	2	1	4	1
Dimetilanilina (xilidina)	4	3	3	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dimetildisulfide (DMD)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Dimetilformamide (DMF)	2	2	4	4	2	4	4	2	2			4	1	4	
Dimetilidrazina	2	1	3	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dimetilsolfossido (DMSO)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Dinitroclorobenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dinitrotoluene (DNT)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Diocetilamine	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Diossido di cloro	4	3	1		4	4	2	4					1		1
Diossido di cloro 8% Cicome CaClO	4	4	1			4	2	4					1		1
Diossano	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Diossolano	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	1
Diottil sebacato	4	2	2	2	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	1
Dipentene	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Disilane													1		
Disilicato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Disolfuro di carbonio	4	4	1		4	4	1	4	4	4	4	4	1	3	1
Dodecilbenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Dow Chemical 50-4		1	4			2	4		2			1	2		
Dow Chemical ET378	4			2	4	4		4	4	4	4	4		3	
Dow Chemical ET588	3	1	4		3	2	4		2			1	2		
Dow Corning -11	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -200	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -220	1	1	1		1	1							1		
Dow Corning -3	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -33	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -4	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -44	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -5	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Dow Corning -510	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning -55	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning 1208, 4050, 6620, F-60, XF-60	1	1	1		1	1							1		
Dow Corning F-61	1	1	1		1	1							1		
Dow Corning-1265 fluorosilicone fluido	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning-550	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning-704	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning-705	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Corning-710	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Dow Guard	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
Dowanol P Mix													1		
Dowtherm, 209	3	1	4		3	2	3	3	2				1		
Dowtherm, A	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Dowtherm, E	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
DTE 20 serie, Mobil	2	4	1	1	2	1	2	4	4				1	2	
DTE denominata serie, Mobil, leggero-pesante	1	4	1	1	1	2	1	3	4	4		4	1		
Elettroliti per bagni di cromo	4	2	1			4	2	2					1		1
Elio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emulsione di Acetato polivinilico		1				2			1			4	1		
Epicloridrina	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Eptacloro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Eptaclorobutene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Eptaldeide (Heptanal)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Eptano o n-eptano	1	4	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1
Esacloroacetone	3	1	3	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	4	
Esaclorobutadiene	4	4	1	2	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Esaclorobutene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Esacloroetano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Esacloruro di uranio			1										1		
Esaetil tetrafosfato													1		
Esafluoroetano (F-116)													2		
Esafluoroxilene													1		
Esafluoruro di tungsteno													2		
Esafluoruro di zolfo	2	1	2		2	1	2	2					2	2	1
Esaldeide o n-Esaldeide	4	1	4	3	4	1	4	2	2	4	4	4	1		1
Esametildisilazano													1		
Esametilene (cicloesano)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Esametilene Adipato di diammonio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Esametilendiammina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
Esametilentetrammina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
Esano o n-esano	1	4	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1
Esene-1 o n-esene-1	2	4	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Esilresorcinolo	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Esso - Benzina Oro	2	4	1	4	2	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Esso - Carburante 208	1	4	1	4	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Esso - fluido di trasmissione (tipo A)	1	4	1	3	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Esso - Lubrificante XP90-EP	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Esso - Olio motore	1	4	1	4	1	3	1	4	4	4	4	4	1	1	
Esso - WS2812 (MIL-L-7808A)	1	4	1	4	1	4	1	4	4	4	4	4	1	2	
ESSTIC 42, 43	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Estere acetacetico	4	2	4			4	4	2					1		1
Estere di acido etilacrilico	4	2	4			4	4	2					1		1
Estere etilico di acido cloracetico	4	4	1			4	2	4					1		1
Estere etilico di cloruro di carbonio	4	4	1			4	2	4					1		1
Estere metilico di acido formico	4	2	4			2	4	2					1		1
Estere etile acetato-organico	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	1	4	
Esteri di silicato	2	4	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	1		1
Etano	1	4	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1
Etanolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Etanolamina	2	2	4			2							1		1
Etanolo ammina	3	1	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	1	4	
Etere di cellulosa	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Etere di diallile													1		
Etere di feniletile	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Etere di isobutile	2	4	4		2	3							1		
Etere dietilico	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	1	3	1
Etere dimetilico	4	2	4	2	4	4	1	1					1	4	1
Etere dibenzilico	4	2	4			4	4	4					1		1
Etere dibutilico	4	3	3			4	3	4					1		1
Etere dicloroisopropilico	4	3	3			4	3	4					1		1
Etere difenilico	4	4	1			4	2	3					1		1
Etere feniletilico	4	4	4			4	4	4					1		
Etere metilico	1	1	1			3	1	1					1		1
Etere n-butilico	3	3	4			4	3	4					1		1
Etere etilico	3	3	4	2	3	4	3	4	3	4	4	4	1	4	1
Etere isopropilico	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Etere para-bromofenilbenzilico													1		
Eteri	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	1	3	1
Etil etere butilico terziario													1		
Etil mercaptano	4	4	2		4	3		3	4	4	4	4	1		1
Etilammina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Etilato di alluminio													1		
Etilbenzene	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Etilcellulosa	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Etilciclopentane	1	4	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	1	2	
Etilbenzolo	4	1	1			4	1	4					1		1
Etilene glicol	1	1	1			1	1	1					1		1
Etile Acetato	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	1	4	1
Etile Cellosolve	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Etile cloruro di ammonio													1		
Etile esanolo	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Etile nitrito	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Etile pentaclorobenzene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Etile piridina	2	1	4	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Etile Valerate	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Etilene	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Etilene cianidrina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Etilene diammina	4	1	4	4	4	4	4	1	1	2	1	2	2	4	1
Etileneimine													1		
Etilmorfolene stannoso octotato (miscela 50/50)	4	2	4		4				2			4	1		
Etilmercaptano	4	4	2			3							1		1
Etilmorfolina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Etossietile acetato (EGMEEA)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
F-60 fluido (Dow Corning)	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
F-61 fluido (Dow Corning)	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
FC-43 eptacosfluorotri-butilammina	1	1	1		1	1	1	1	1			4	1		
FC75 & FC77 (fluorocarbene)	1	1	2		1	1	2	1	1			4	1		
Fenil acetato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenil acetato di metile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Fenilacetammide			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Fenilbenzene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Fenilene diammina													1		
Feniletile malonico estere *			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Fenilglicerina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenilidrazina	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	1	2	1	4	1
Fenilidrazina cloridrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenolato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenolo	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	3	1
Fenolo di amile													1		
Fenolo, 70% / 30% H2O	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Fenolo, 85% / 15% H2O	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Fenolsolfonato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenolsulfonato di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fenossido di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ferricianuro di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ferricianuro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Ferro am monio citrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ferrocianuro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ferrocianuro ferrico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
di boro (HEF)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
di lavaggio a secco	3	4	1	4	3	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Fluido di trasmissione automatica (ATF)	1	4	1	2	1	2		4	4	4	4	4	1	4	1
Fluido esam-6		1	4			2	4		2			1	1		
Fluido Freno DOT3 (tipo glicole)	3	1	4	4	3	2	4	3	2			1	1		1
Fluido per trasmissione tipo A	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Fluoro (gas)													2		
Fluoro (liquido)	4	4	2		4								2		1
Fluoro ceroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluorobenzene	4	4	2		4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Fluorolub	1	1	2		1	1	2	1	1			4	1		
Fluorosilicato di alluminio													1		
Fluorurati eteri ciclici		1											1		
Fluoruri cromatico													1		
Fluoruri di carbonio	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Fluoruro acido di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluoruro di alluminio	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1		1
Fluoruro di ammonio	1	1	2	3	1	2			1			1	1	4	
Fluoruro di berillio	1	1	1	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1	3	
Fluoruro di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fluoruro di idrogeno	4	2		4	4	4							1	4	
Fluoruro di idrogeno (anidro)	4	1	4		4		4		1	4	4	4	1	4	
Fluoruro di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluoruro di silicio													1		
Fluoruro di sodio	1	1	1	2	1		1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluoruro di vinile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Fluoruro stannoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluorursilicone di zinco													1		
Fluosilicato di am monio													1		
Fluosilicato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fluosilicato di zinco													1		
Formaldeide	3	1	4	4	3	4	4	2	2	2	2	3	1	4	1
Formamide	2	2	2	4	2	4	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Formiato di alluminio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Formiato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Formiato di bornile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Formiato di etile	4	2	1		4	2	1		2	4	4	4	1		
Formiato di metile	4	2	4		4	4			2	4	4	4	1		
Foron	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Fosfato acido	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato cromica													1		
Fosfato di alluminio	1	1	1	4	1	1	1	1					1	1	1
Fosfato di ammonio	1	1	4		1	1	2	1	1		1	1	1		1
Fosfato di ammonio bibasico	1	1	4		1	1	2	1	1		1	1	1		1
Fosfato di ammonio, monobasico	1	1	4		1	1	2	1	1		1	1	1		1
Fosfato di ammonio, tribasico	1	1	4		1	1	2	1	1		1	1	1		1
Fosfato di boro													1		
Fosfato di calcio	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fosfato di isobutile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato di potassio (acido)	3	1	1	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato di potassio (alcalino)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato di potassio (di/tri basico)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato di sodio (bibasico)	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1
Fosfato di sodio (Mono)	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1
Fosfato di sodio (tribasico)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fosfato di zinco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Fosfato tripotassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosfato trisodico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Fosfato di tricresile	4	1	2			4	2	3					1		
Fosfato triarile	4	1	1			4	2	3					1		1
Fosfato tributile	4	1	4			4	4	4					1		1
Fosfato tributossietile	4	1	1			4	2						1		1
Fosfato triottile	4	1	2			4	2	3					1		1
Fosfina	4	1	2	4	4	2							1	4	
Fosfito di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fosforo (fuso)													1		
Fosgene													1		1
Freon, 11	1	4	2	4	1	4	2	4	4			4	2	4	1
Freon, 112 (tetraclorodifluoretano)	2	4	2	2	2	2	2	4	4			4	1		
Freon, 113	1	4	2	2	1	1	4	4	4			2	3		1
Freon, 113 olio di alta e bassa anilina	1												3		
Freon, 114	1	1	2	1	1	1	2	4	1			1	2		1
Freon, 114B2	2	4	2	2	2	2	2	4	4			4	2		
Freon, 115, 116	1	1	2	2	1	1	2	4	1			1	2		
Freon, 12	2	2	2	2	2	1	3	4	3	4	4	1	2		1
Freon, 12 e ASTM olio # 2 (miscela 50/50)	2	4	1		2	3	2	4	4	4	4	4	1		1
Freon, 12 e Suniso 4 G (miscela 50/50)	2	4	1		2	3	2	4	4	4	4	4	1		1
Freon, 123 (diclorotrifluoretano)													4		
Freon, 124 (clorotetrafluoroetano)													2		
Freon, 125 (pentafluoroetano)													2		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Freon, 13	1	1	2	2	1	1	4	4	1		1	1	1		1
Freon, 131b (dichlorofluoroethane)													1		
Freon, 134a (tetrafluoroetano)		1			1								3		1
Freon, 13B1	1	1	2	2	1	1	2	4	1			1	2		
Freon, 14	1	1	2	1	1	1	2	4	1			1	1		
Freon, 142b	1	1	4		1	1							3		
Freon, 152a (difluoroetano)	1	1	4		1	1							3		
Freon, 21	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	1	4	
Freon, 218	1	1	1		1	1							1		
Freon, 22 (clorodifluoroetano)	4	1	4	4	4	1	4	4	3			1	1	2	1
Freon, 22 e ASTM olio # 2 (miscela 50/50)	4	4	2		4	2	2	4	4			4	1	2	1
Freon, 23 (trifluorometano)													1		
Freon, 31	4	1	4	2	4	1	2	4	1			2	2		
Freon, 32	1	1	4	2	1	1	2	4	1			1	2		
Freon, 502	2	1	2		2	1		1	1			1	2		
Freon, BF (R112)	2	4	1	4	2	2		4	4			4	2		
Freon, C316	1	1			1	1							2		
Freon, C318	1	1	2		1	1	2	4	1			1	2		
Freon, K-142b	1	1	4		1	1			1			1	4		
Freon, K-152a	1	1	4		1	1			1			1	4		
Freon, MF (R11)	2	4	2	2	2	4		4	4			4	2		
Freon, PCA (R113)	1	4	2	1	1	1		4	4			2	1		
Freon, T-P35	1	1	1	1	1	1							2		
Freon, T-WD602	2	2	1										2		
Freon, TA	1	1	4	1	1	1							2		
Freon, TC	1	2	1	1	1	1							2		
Freon, TF (R113)	1	4	1	1	1	1	4	4	4			2	2		
Freon, TMC	2	2	1	2		2							2		
Ftalato di diallile													1		
Ftalato di dibutile	4	2	3	3	4	4	3	2	3	4	4	4	1	4	1
Ftalato di dimetile	4	2	2		4	4	2		2	4	4	4	1	4	1
Ftalato di diottile	4	2	2	3	4	4	2	3	2	4	4	4	1	4	1
Ftalato di ottile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Fulminato di mercurio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Fumante di acido solforico (20/25% Oleum)	4	4	1	4	4	4		4	4	4	4	4	1	4	
Furaldeide	4	2	4		4	4							2		
Furano (Furfuran)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Furfurolo (furfuraldeide)	3	2	4	3	3	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Furil carbinolo	4	2		4	4	4	4	4	2	4	4	4		4	1
Fuso	2	2	1			2	2	4					2		1
Fyrquel 150 220 300 550	4	1	1	4	4	4	2	1	1	4	4	4	1	4	
Fyrquel 90, 100, 500	4	1	1		4								1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Fyrquel A60	4	2	4		4	4							1		
Gas cianogeno													1		
Gas di altoforno	4	4	1	4	4	4	2	1	4	4	4	4	1	2	1
Gas di città	1	4	1			2	2	2					1		1
Gas Liquido (propano, butano, propilene)	1	4	1			2	3	3					1		1
Gas di cokeria	4	4	1	4	4	4	2	2	4	4	4	4	1	4	
Gas di petrolio liquido (GPL)	1	4	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	1	3	
Gas di senape													1		
Gas idrogeno, caldo	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	1	2	1
Gas idrogeno, freddo	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	1	2	1
Gas naturale	1	4	1	2	1	2	3	4	4	2	2	2	1	1	1
Gas naturale acido	3	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Gas Super Shell	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	2	
Gasolio	1	4	1	2	1	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Gelatina	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Germano (germanio tetraidride)													1		
Gliceril fosfato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicerina (glicerolo)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Glicerolo dicloroidrina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicerolo monocloroidrina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicerolo triacetato	2	1	4	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicidolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicole dietilenico	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Glicole esilenico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicole etilenico	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Glicole monoetere													1		
Glicole propilenico	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Glicole trietilenico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glicoli	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Glucocianate di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Gluconato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Glucosio	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Glutamato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Green liquor	2	1	1			2							1		1
Grassi al silicone	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1
Grassi animali	1	2	1	1	1	2							1	1	
Grasso al bisolfuro di molibdeno	1	4	1			4							1		
Grasso Gulfcrown	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Grasso leggero	1	4	1		1	4							1		
Grasso multiuso Sunoco	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - oli di sicurezza	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - oli Legion	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Gulf - fluidi FR G	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Gulf - fluidi FR P	4	2	2	4	4	4	2	1	2	4	4	4	1	4	
Gulf - FR fluidi (emulsione)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - Grasso per alte temperature	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - oli armonici	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - oli endurance	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Gulf - oli Paramount	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Halon 1301	1	1	1			1	2	4					2		1
Halothan (narcotico)	4	4	1			4	2	4					1		1
Hannifin Lube A	1	4	1	1	1	1	1	2	4	4	4	2	1	1	
HEF-2 (ad alta energia combustibile)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Hexone (metil isobutil chetone)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
HiLo MS # 1	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
Houghto-Safe 1010 estere fosfato	4	1	1		4	4	2	3	1	4	4	4	1	4	1
Houghto-Safe 1055 estere fosfato	4	1	1		4	4	2	3	1	4	4	4	1	4	1
Houghto-Safe 1120 estere fosfato	4	2	1	4	4	4	2	3	1	4	4	4	1	4	1
Houghto-Safe 271 (base acqua e glicole)	1	1	2	4	1	2	2	2	2			1	1	4	1
Houghto-Safe 5040 (emulsione acqua-olio)	1	4	1	4	1	2	2	3	4	4	4	4	1	4	1
Houghto-Safe 620 acqua/glicole	1	1	2	4	1	2	2	2	2			1	1	4	1
Houghto-Safe serie 416 & 500	1	1			1										
Hydro-Drive MIH-10 (base di petrolio)	1	4	1	2	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Hydro-Drive MIH-50 (base di petrolio)	1	4	1	2	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Hydrolube acqua/ glicole etilenico	1	1	1	4	1	2	2	2	2			1	1	4	
Hydyne	2	1	4		2	2	4	4	2	2	2	2	1	4	
Hyjet	4	1	4		4	4							1		
Hyjet IV e IV bis	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Hyjet S4	4	1	4			4							1		
Hyjet W	4	1	4		4	4							1		
Idrato di bromo	4	1	1			4	3	4					1		1
Idrazide maleica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrazina	2	1	3	4	2	2	4	2	1			2	1	3	1
Idrazina (anidro)	4	2	4	4	4	2	4		2	4	4	1	1	4	
Idrazina dicloridrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrazina idrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Idrocarburi saturi	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Idrochinolo	4	4	1		4	4									
Idrochinone	4	4	4		4	4	2	4	4	4	2	4	1	2	1
Idrogeno solfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idroperossido di cumene													1		
Idrosolfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrosolfuro di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrosolfuro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Idrossido cromico													1		
Idrossido di alluminio	2	1	2					2					1		
Idrossido di ammonio, 3 molare	1	1	3	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1
Idrossido di ammonio, concentrato	4	1	4	4	4	1	1	1	1	3	3	3	2	4	1
Idrossido di bario	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Idrossido di calcio	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Idrossido di litio	4	1	3	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrossido di magnesio	2	1	1	4	2	2			1	2	2	2	1	4	1
Idrossido di potassio 50%	2	1	3	4	2	2	3	3	1	2	2	2	1	4	1
Idrossido di sodio, 3 molare	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	4	1
Idrossido di stronzio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrossido ferrico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idrosulfito di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idroxicitronella			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Idruo di boro													1		
Idruo di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Idruo di sodio													1		
Immina di propilene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Iodio	2	2	1			4	1						1		1
Indolo			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Industron FF44	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Industron FF48	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Industron FF53	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Industron FF80	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Insulina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Iodato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Idina	2	1	4			2	4	4					1		1
Iodio	2	2	1		2	4	1		2		4	2	1		1
Iodoformio		1	1				2		4	4	4	4	1		1
Ioduro d'ammonio	1	1	1	1	1	1			1			1	1		
Ioduro di bario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ioduro di idrogeno (anidro)													1		
Ioduro di metile	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Ioduro di metilene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Ioduro di potassio	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Ioduro di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ioduro ferroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ioduro mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipoclorito di calcio	2	1	1	4	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	
Ipoclorito di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipoclorito di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipoclorito di sodio	2	1	1	4	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Ipocloruro di calcio		1	1		2	2	2	2					1		1
Ipofosfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipofosfito di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipofosfito di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ipofosfito di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Iposolfito di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Isoamilico butirrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Isoamilico Valerate	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Isoboreolo			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Isobutano	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Isobutile n-butirrato	4	1	1		4	4	1		1	4	4	4	1	4	
Isobutilene	1	4	1	4	1	4	2		4	4	4	4	1	4	
Isobutirraldeide	4	1	4	4	4	4							2	4	
Isocianato di metile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Isodecanolo	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Isododecano	1	4	1	4	1	2	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Isoeugenolo	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Isoforone (chetone)	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Isottano	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Isopentano	1	4	1	2	1	4	1	2	4	4	4	4	1	1	
Isopropanolo	2	1	1	4	2	2	2	1	1	2	1	2	1	4	1
Isopropilacetone	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Isopropilamina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
JP-10	3	4	1	3	3	4	1	4	4			4	1	4	
JP-3 (MIL-J-5624)	1	4	1		1	4	1	4					1		1
JP-4 (MIL-T-5624)	1	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	1
JP-5 (MIL-T-5624)	1	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	1
JP-6 (MIL-J-25656)	1	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	1
JP-8 (MIL-T-83133)	1	4	1	1	1	3	2	4	4			4	1	1	
JP-9 (MIL-F-81912)	3	4	1	3	3	4	2	4	4			4	1	4	
JP-9-11	4	4	1	4	4	4	2	4	4			4	1	4	
JP-X (MIL-F-25604)	1	4	4		1	2	4	4					1		1
Kerosene	1	4	1			2	1	4					1		1
Keystone # 87HX (grasso)	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
Lacca solventi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Lacche	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Lardo grasso animale	1	2	1	1	1	2	1	2	2	4	4	4	1	1	
Lattami-aminoacidi	4	2	4		4	2	4		2	4	4	4	1		
Lattato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Lattato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Lattato di etile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Lattato di metile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Lattato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Latte	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Latte di calce	1	1	1			2	1	2					1		1
Lattoni (esteri ciclici)	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	1	4	
Laurato di amile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Laurato di butile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
LB 135	1	1	1		1	1							1		
Lehigh XI169	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Lehigh XI170	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Ligroin (etere di petrolio o benzene)	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Lindol, fluido idraulico (tipo estere di fosfato)	4	1	2	4	4	4	3	3	1	4	4	4	1	4	
Linoleato di alluminio	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Linoleato di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Linoleato di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Liquidi di zucchero di barbabietola	1	1	1		1	1							1		
Liquidi Kel F	1	1	2		1		2	1	1			1	1		
Liquido freni auto (su base senza olio minerale)	3	1	4	4	3	2	4	3	2			1	1	4	1
Liquido freni Delco	3	1	4		3	2	4	3	2			1	1		
Liquido freni Girling	3	1	4		3	2	4		2			1	1		
Liquido freni Mopar	3	1	4		3	2	4	3	2			1	1		
Liquido di Boron	2	4	1			4	2	4							1
Liquimoly	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Liquore bianco	1	1	1		1	1							1		1
Liquore di Bleach	3	1	1	4	3	2	2	2	1	2	2	3	1	4	
Liquore di solfato verde	2	1	1	4	2	2	2		1	2	2	2	1	4	
Liquore nero	2	2	2	4	2	2							3	4	1
Liquori di caliche	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Liquori di solfito	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Liquori di zolfo	2	2	1		2	2	2	4	2	2	2	2	1	4	
Liquori di zucchero di barbabietola	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	
Liquori di zucchero di canna	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Liscivia nera	2	2	1			2	2	2							
Litopone	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Lube Sinclair opalino CX-EP	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Lubrificante leggero	1	4	1			4	1	4					1		1
Lubrificante alta viscosita H2	1	1	1	4	1	2	2	1	1	2		1	1	4	
Lubrificante alta viscosita U4	1	1	1	4	1	2	2	1	1	2		1	1	4	
Lubrificante di-estere MIL-L-7808	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Lubrificante EP 28 ELCO	1	4	1	1	1	3	1	2	4	4	4	4	1	1	
Lubrificanti di-estere sintetici	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Malathion (Insetticida)	2	4	1				2	4					1		1
Malatione	2	4	1		2		2	4	4	4	4	4	1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Manganese gluconato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Manganese naftenato													1		
Mannitolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
MCS 312	4	4	1		4	4	1	1	4	4	4	4	1	4	
MCS 352	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
MCS 463	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
MDI (metilene isocianato di p-fenilene)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Mercaptano	4	1	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	1	4	
Mercaptano di butile	4	4	1			4		4					1		1
Mercaptano di tributile	4	4	1			4	3	4					1		1
Mercaptano metilico		1							1				1		
Mercaptobenzotiazolo (MBT)			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Mercurio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta-cresolo			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Meta-nitroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Meta-toluidina			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metabisolfito di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metachromate di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metacrilato di butile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metacrilato di metile	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Metafosfato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metafosfato di sodio	1	1	1		1	2	1		1	1	1	1	1		1
Metaldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metano	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1
Metanolo	2	1	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Metasilicato di potassio													1		
Metasilicato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Metil acetofenone *			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metil butil chetone	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Metil butil etere terziario (MTBE)	3	3	3		3	3							1		
Metil carbonato	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Metil Cellosolve	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Metil cellulosa	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	1	4	
Metil cloroformio	4	4	1		4	4							1		
Metilglicole	3	2	4			3	4	4					1		1
Metil etere	1	4	1		1	3	1	1	4	1	1	4	1	4	
Metil estere di acido benzoico	4	4	1			4	1	4					1		1
Metil etil chetone (MEK)	4	2	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	1
Metil etil chetone perossido	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	
Metil isobutil chetone	4	1	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metil isobutil chetone (MIBK)	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	1
Metil isopropil chetone	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Metil Isovalerate			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metil-2-pirrolidone o n-metil-2-pirrolidone		2											1		
Metilal													1		
Metilamina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metilanilina	4	4	2			4							1		1
Metilato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metilchetone esilico (2-ottanone)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metilciclopentano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Metile acetoacetato	4	2	4	4	4	3	4	2	2				1	4	
Metile cicloesano	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Metile cloroacetato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metile etile oleato			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metile oleato	4	2	1		4		2		2	4		4	1		
Metile Pentadiene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metilglicerolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metilisobutil carbinolo	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Metilpirrolidina			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Metilpirrolidone			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
2- Metil pentano	1	4	1			2	3	4					1		1
3- Metil pentano	1	4	1			2	3	4					1		1
Metossietanolo (DGMMA)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Metoxiclor													1		
Miscela d'ammine	4	2	4			2	4	2					1		1
Miscela di rame e calcio	2	1	1			2	2	2					1		1
MIL-A-6091	2	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
MIL-C-4339	1	4	1	1	1	4	1	3	4	4	4	4	1	1	
MIL-C-7024	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-C-8188	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-E-9500	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
MIL-F-16884	1	4	1	3	1	3	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-F-17111	1	4	1	3	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-F-25558 (RJ-1)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-F-25656	1	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-F-5566	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	4	
MIL-F-81912 (JP-9)	3	4	1	3	3	4	2	4	4			4	1	4	
MIL-F-82522 (RJ-4)	2	4	1	1	2	4	1	4	4	1	1	4	1	1	
MIL-G-10924	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-G-15793	1	4	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-G-21568	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
MIL-G-25013	1	1	1	3	1	2	1	4	1	4	4	1	1	1	
MIL-G-25537	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-G-25760	2	4	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	2	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
MIL-G-3278	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-G-3545	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-G-4343	2	3	1	1	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	
MIL-G-5572	1	4	1	2	1	4	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-G-7118	2	4	1	3	2	2	1	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-G-7187	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-G-7421	2	4	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	4	
MIL-G-7711	1	4	1	1	1	4	1	2	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-13910	1	1	1	4	1	1	2	4	1	1	1	1	1	2	
MIL-H-19457	4	2	1	4	4	4	4	3	1	4	4	4	1	4	
MIL-H-22251	2	1			2	2		4	1			2			
MIL-H-27601	1	4	1	3	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-H-46170 da -25 a +200 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-46170 da -30 a +135 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-46170 da -50 a +135 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-46170 da -55 a +135 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-5606 da -54 a +113 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-5606 da -54 a +135 °C	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-H-6083	1	4	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-H-7083	1	1	2	4	1	2	1	1	1	3	3	2	1	4	
MIL-H-8446 (MLO-8515)	2	4	1	4	2	1	1	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-J-5161	2	4	1	2	2	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-15016	1	4	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-15017	1	4	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-17331	1	4	1		1			4	4	4	4	4	1		
MIL-L-2104	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-21260	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-23699	2	4	1	3	2	3	2	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-L-25681	2	1	1	3	2	2	2	4	1	2	2	2	1	2	
MIL-L-3150	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-L-6081	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-6082	1	4	1	1	1	2	1	3	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-6085	2	4	1	3	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-L-6387	2	4	1	1	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-L-7808	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-L-7870	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-9000	1	4	1	3	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-L-9236	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-O-3503	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-P-27402	2	1			2	2		4	1			2			
MIL-R-25576 (RP-1)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
MIL-S-3136, carburante tipo I	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
MIL-S-3136, carburante tipo II	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-S-3136, carburante tipo III	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	3	
MIL-S-3136, carburante tipo IV, alto assorbimento	1	4	1	1	1	4	1	2	4	4	4	4	1	1	
MIL-S-3136, carburante tipo IV, basso assorbimento	1	4	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	1	1	
MIL-S-3136, carburante tipo V, medio assorbimento	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
MIL-S-81087	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
MIL-T-5624, JP-4, JP-5	1	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
MIL-T-83133	1	4	1	1	1	3	2	4	4			4	1	1	
MLO-7277 idr.	3	4	1	3	3	4	3	4	4	4	4	4	1	3	
MLO-7557	3	4	1	3	3	4	3	4	4	4	4	4	1	3	
MLO-8200 idr.	2	4	1	1	2	1	2	4	4	4	4	4	1		
MLO-8515	2	4	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	1	3	
Mobil 24dte	1	4	1		1	2							1		
Mobil 254 lubrificante													1		
Mobil Delvac 1100, 1110, 1130, 1120	1	4	1		1	2							1		
Mobil HF	1	4	1		1	2							1		
Mobil Nivac 20, 30	1	1	1		1	1							1		
Mobil SHC 500 serie	3	4	1	2	3	2	2	2	4				1	1	
Mobil SHC 600 serie	3	4	1	1	3	2	2	3	4			4	1	1	
Mobil Therm 600	1	4	1		1	2							1		
Mobil Velocite c	1	4	1		1	2							1		
Mobilgas WA200 ATF	1	4	1		1	2							1		
Mobilgear serie 600	3	3	1	2	3	1	1	1	3	3	4	4	1	1	
Mobilgear serie SHC ISO	3	3	1	2	3	2	1	1	3	3	4	4	1	1	
Mobilgrease HP	2	4	1	1	2	2	1	2	4		4	4	1	1	
Mobilgrease HTS	2	4	1	1	2	2	1	2	4		4	4	1	1	
Mobilgrease SM	2	4	1	1	2	2	1	2	4		4	4	1	1	
Mobilith serie AW	2	4	1	1	2	2	1	2	4		4	4	1	1	
Mobilith serie SHC	2	4	1	1	2	3	1	2	4		4	4	1	1	
Mobiljet II lubrificante													1		
Mobilmistlube serie	3	3	1	2	3	1	1	1	3	3	4	4	1	1	
Mobiloil SAE 20	1	4	1		1	2							1		
Mobilux	1	4	1		1	2							1		
Molibdenato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monobromobenzene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Monobromotoluene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Monoclorobenzene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Monoclorobutene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Monocloroidrina													1		
Monocloruro di zolfo	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Monocromato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monoetanolamina (MEA)	4	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Monoetilico ammina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monoisopropilamina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monometil anilina	4	1	2	4		1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monometil etere (etere dimetilico)													1		
Monometil etere (etere metilico)	1	4	1										1		
Monometil idrazina	2	1			2	2		4	1			2	1		
Monometilamine (MMA)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Monometilanilina	4	2	2	4	4	4			2	4	4	4	1	4	
Mononitrotoluene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Mononitrotoluene & Dinitrotoluene (miscela 40/60)	4	1	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	
Monossido di carbonio	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1		1
Monossido d'azoto	1	2	1			1	1	1					1		1
Mordenzanti ossido													1		
Morfolina			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	1
Nafta	2	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	2
Naftalina	4	4	1			4	1	4					1		1
Naftalina clorica	4	4	1			4	2	4					1		1
Naftalina d'amile	4	4	1			4	1	4					1		1
Naftalene	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1		1
Naftenato di calcio													1		
Naftilammina													1		
Neon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nicotina			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Nicotinamide (Niacinamide)			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Nicotinamide cloridrata	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrati cromatico													1		
Nitrato ceroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato d'argento	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Nitrato di alluminio	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	4	1
Nitrato di amile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di ammonio solfato	1	1	4		1	1			1	1	1	2	1	4	
Nitrato di ammonio, 2N	1	1			1	1			1			1		2	
Nitrato di bario	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di bismuto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di calcio	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Nitrato di cellulosa *	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di dicloroetilammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di nichel	1	1	1		1	1	1	2	1	1	1	1	1		
Nitrato di piombo	1	1	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1		1
Nitrato di potassio	2	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Nitrato di potassio mercurioso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di rame	2	1	1	4	2	2							1	4	1
Nitrato di sodio	2	1	1	4	2	2	1	4	1	1	1	2	1	4	1
Nitrato di stronzio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di torio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrato di zinco	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	4	
Nitrato di zirconio	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	
Nitrato ferrico	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Nitrato mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrito di amile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrito di ammonio	1	1			1	2		2	1	1	1	1	1		
Nitrito di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrito di propile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrobenzene	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	1
Nitrocellulosa	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitroclobenzene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrocloboroformio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrodietililina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrodifenilettere													1		
Nitroetano	4	2	4	4	4	2	4	4	2	2	2	2	1	4	
Nitrofenolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrofluorobenzene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitroglicerina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Nitroglicerolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitroisopropilbenzene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrometano	4	2	4	4	4	3	4	4	2	2	2	3	1	4	1
Nitropropano	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Nitrotiofene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrotoluene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Nitrotoluolo	4	4	3			4	3	4					1		1
Nonano	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Noryl GE fenolico	1	1			1										
Nuovi fluidi in sviluppo	1	2	1		1	1	1	1	2	2	1	2	1		
Nyvax FR200 Mobil	1	1	1		1	2			4	4		4	1		
Octachloro Toluene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Oleato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Oleato di butile	4	4	1			4	2						1		1
Oleato di metile	4	2	1			4	2						1		1
Olefine			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Oleum (acido solforico fumante)	4	4	1	4	4	4		4	4	4	4	4	1	4	
Oleum spiriti	2	4	1	3	2	3	2	4	4	4	4	4	1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Oli di silicone	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Oli fluorocarbonati		1											2		1
Oli idraulici (base sintetica)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Oli lubrificanti (a base di petrolio)	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Oli lubrificanti (base sintetica)			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Oli lubrificanti (Di esteri)	2	4	1		2	3	2	4	4	4	4	4	1	2	1
Oli lubrificanti (grezzi e raffinati)	2	4	1		2	3							1		
Oli lubrificanti SAE 10, 20, 30, 40, 50	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Oli minerali	1	4	1	1	1	2	1	2	3	4	4	4	1	1	1
Oli motori	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Oli solfonati	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Olio animale (olio di strutto)	1	2	1	2	1	2	1	2	2	4	4	4	1	1	
Olio bianco	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Olio Bunker	2	4	1	2	2	4	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Olio Bunker C (olio combustibile)	1		1										1		
Olio ASTM n°1	1	4	1		1	1	1	1					1		1
Olio ASTM n°2	1	4	1		1	2	1	4					1		1
Olio ASTM n°3	1	4	1		1	4	1	3					1		1
Olio ASTM n°4	2	4	1		2	4	2	4					1		1
Olio ATF	1	4	1		1	2	4	4					1		1
Olio combustibile, # 6	2	4	1	2	2	4	1	1	4	4	4	4	1	1	2
Olio combustibile, 1 e 2	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	2
Olio combustibile, acido	1	4	1	2	1	2	1	1	4	4	4	4	1	1	2
Olio d'oliva	1	4	1	1	1	2	1	3	2	4	4	4	1	1	1
Olio da taglio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio del trasformatore	2	4	1	1	2	4	1	2	4	4	4	4	1	2	1
Olio del trasformatore Askarel	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Olio del trasformatore Pyranol	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio di anilina	4	2	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	2	4	
Olio di arachidi	1	4	1	1	1	4	1	1	3	4	4	4	1	1	1
Olio di cocco	1	4	1	1	1	2	1	1	3	4	4	4	1	1	1
Olio di colza	2	4	1	2	2	2	1	4	1	4	4	4	1	2	1
Olio di catrame	1	4	1		1	2	1	4					1		1
Olio di cera alogena	4	4	1			4	1	4					1		
Olio di cotone	1	3	1		1	3	1	1					1		1
Olio di fegato di merluzzo	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4	4	4	1	1	1
Olio di lavanda	2	4	1	4	2	4							1	2	1
Olio di legno	1	4	1	3	1	2	2	4	3	4	4	4	1	1	
Olio di legno cinese (olio di Tung)	1	4	1	3	1	2	2	4	3	4	4	4	1		
Olio di lino	1	3	1		1	3	1	1					1		1
Olio di mais	1	4	1	1	1	2	1	1	3	4	4	4	1	2	1
Olio di Neatsfoot	1	2	1	1	1	4	1	2	2	4	4	4	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Olio di pesce	2	4	1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	1
Olio di petrolio greggio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio di petrolio, sopra i 120 °C	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Olio di petrolio, sotto i 120 °C	1	4	1	2	1	2	2	2	4	4	4	4	1	2	
Olio di piede di bue	1	2	1			4	1	2					1		1
Olio di pino	2	4	1	1	2	4	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Olio di pino bianco	2	4	1		2	4	1	4	4	4	4	4	1		
Olio di piridina	4	2	4		4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Olio di ricino	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Olio di semi di cotone	1	4	1	1	1	2	2	1	3	4	4	4	1	1	1
Olio di semi di lino	1	3	1	2	1	2	1	1	3	4	4	4	1	2	1
Olio di soia	1	4	1	2	1	2	1	1	3	4	4	4	1	2	1
Olio di Tung (olio di legno della Cina)	1	4	1	3	1	2	2	4	3	4	4	4	1		
Olio di terpentina	2	3	1			4	1						1		1
Olio di emulsionabile	1	4	1			2	1	4					1		1
Olio Halowax	4	4	1		4	4	1	4	4	4	4	4	1		
Olio idraulico (base di petrolio, industriale)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Olio leggero	1	4	1		1	2	1	4					1		1
Olio per ingranaggi tipo A	1	4	1		1	2	1	2					1		1
Olio per riscaldamento	1	4	1		1	2	1	4					1		1
Olio rosso (MIL-H-5606)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio rosso linea 100	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio standard Mobilube GX90-EP Lube	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio turbina	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio turbina #15 (MIL-L-7808A)	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Olio Turbo #35	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Olio vegetale	1	4	1		1	2	1	1	3	4	4	4	1	2	1
Oronite 8200	2	4	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	1		
Oronite 8515	2	4	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	1		
Orto-cloro etil Benzene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Orto-cloroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Orto-clorofenolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Orto-cresolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Orto-diclorobenzene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Orto-Nitrotoluene	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Orto-diclorobenzolo	4	4	1			4	2	4					1		1
Orto-n-ottano	2	4	1			4	2	4					1		1
Ortosilicato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ortosilicato tetraetile (TEOS)													1		
OS 45 tipo III (OS45)	2	4	1	4	2	1	2	4	4	4	4	4	1		
OS 45 tipo IV (OS45-1)	2	4	1	4	2	1	2	4	4	4	4	4	1		
OS 70	2	4	1	4	2	1	2	4	4	4	4	4	1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Ossalato di alluminio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossalato di am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossalato di butile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossalato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossalato di etile	4	2	1	1	4	4	2	4	4	4	1	4	1	4	
Ossalato d'etilene	4	1	1			4	2						1		1
Ossalato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossalato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossicloruro di bismuto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossicloruro di fosforo													1		1
Ossidi di azoto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossido cromico	4	2	1		4	4							1		
Ossido di arsenico													1		
Ossido di bario	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Ossido di berillio	1	1	1	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1	3	
Ossido di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossido di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Ossido di carbonio secco	1	2	2			2	2	2					1		
Ossido di carbonio umido	1	2	2			2	2	2					1		
Ossido di difenile	4	4	1	4	4	4	2	3	4	4	4	4	1	4	1
Ossido di difenilene													1		
Ossido di etilene	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	
Ossido di etilene, (12%) e Freon 12 (80%)	3	2	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	1
Ossido di mesitile (chetone)	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Ossido di molibdeno	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossido di piombo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ossido di propilene	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Ossido di rame	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ossido di vanadio	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Ossido di zinco	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	4	
Ossido mesitilico	4	2	4			4	4	4					1		1
Ossido propilico	4	2	4			4	4	4					1		1
Ossigeno liquido	4	4	4		4	4							2		
Ossigeno liquido (LOX)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1
Ossigeno, 150-200 °C	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	
Ossigeno, 90-150 °C	4	4	2		4								1		
Ossigeno, freddo	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	
Ottacilortoluolo	4	4	1			4	2	4					1		1
Ottadecano	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
Ottanale (n-Octanaldeide)	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Ottano o n-ottano	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Ozono	4	1	1	1	3	2	1	1	2	4	4	4	1	2	1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Par-al-chetone	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
Para-clorofenolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Para-diclorobenzene	4	4	1	4	4		2	4	4	4	4	4	1	4	
Para-formaldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Para-nitroanilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Para-nitrofenolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Paracimene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Paracresol monobutilettere													1		
Paraffine	1	4	1	2	1	1	1	2	4	4	4	4	1	1	1
Paraldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Paration			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Parker O Lube	1	4	1	1	1	1	1	2	4	4	4	2	1	1	
Pectina (liquore)			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	1
Penicillina (liquido)			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Pentaclorobenzolo etile	4	4	1			4	2	4					1		1
Pentacloroetano			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Pentaclorofenolo	3	2	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Pentacloruro di antimonio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Pentaeritrite	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Pentafluoroetano (F-125)													2		
Pentafluoruro di antimonio													2		
Pentafluoruro di bromo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
Pentafluoruro di iodio	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
Pentano o n-pentano	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	3	1	1	1
Pentano, 2 metile	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	
Pentano, 3 metile	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	
Pentano, dimetil 2-4	1	4	1	4	1	2	3	4	4	4	4	4	1	1	
Pentanoato di pentile	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Pentossido di vanadio	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Pentoxone													1		
Perborato di sodio	2	1	1		2	2	1	2	1	2	2	2	1		
Percarbonato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Perclorato di am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Perclorato di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Perclorato di potassio	4	1	1	4	4	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Perclorato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Percloroetilene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Perfluoropropano													2		
Perfluorotrietilam mine													2		
Permanganato di calcio													1		
Permanganato di potassio	4	1	1	2	4	2	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Perossidisolfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Perossidissolfato ferrico	1	1	1		1	1							1		
Perossido di bario	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Perossido di benzoile													1		
Perossido di metiletichetone	4	4	4			4	4	2					1		1
Perossido di calcio													1		
Perossido di idrogeno	2	1	1		2	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Perossido di idrogeno 90%	4	3	1		4	4	2	2	3	4	4	4	1	4	1
Perossido di potassio													1		
Perossido di sodio	2	1	1	4	2	2	1	4	1	2	2	2	1	4	1
Persolfato di amonio	4	1				1							1		
Persolfato di potassio	4	1	1	4	4	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Petrolato	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Petrolato etere	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Petrolio a base di grasso	1	4	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	1	1	
Petrolio greggio	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1		1
Petrolio greggio acido	3	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Picrato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Pine Tar	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Pinene	2	4	1	2	2	2	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Piombo (fuso)													1		
Piombo naftenato													1		
Piombo tetraetile	2	4	1		2	4	2		4	4	4	4	1		1
Piombo tetraetile Blend	2	4	1		2	4	2		4	4	4	4	1		
Piperazina			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Piperidina	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Piranha (H2SO4:H2O2) (70:30)													1		
Piridina	4	4	4	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Piridina solfonato di calcio													1		
Pirofosfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Pirgallolo (acido pirgallico)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Pirosolfato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Pirrolio	4	4	4		4	4	4	2	4	2	2	2	1	4	1
Plumbite di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Polietilene glicole	2	1	3		2	2							1		
Poliglicerina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Poliglicoli	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Polisolfuro di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Polisolfuro di bario	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Potassa caustica	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Potassio (fuso)													4		
Potassio solfato di alluminio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
PRL - olio idr. per alta Temp	2	4	1	2	2	2	1	2	4	4	4	4	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Produttore di gas	1	4	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	1	2	
Propano	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	2	1
Propellenti aromatici 50% (Fuel C)	1	4	4			2	1	4					1		1
Propil nitrato	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	
Propile Acetone o Acetone n-propilico	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Propilene	4	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Propionaldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Propionato di amile	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Propionato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Propionato di propile	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Propionitrile	1	4	1		1	2							1		
Propylamine	4	4	4	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Propylbenzene			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Protossido di azoto	1	1	1		1			1					1		1
Punto nero 77	1	1	1	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1	3	
Pydraul, 10E	4	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	
Pydraul, 115E	4	1	1	4	4	4	3	4	1	4	4	4	1	4	
Pydraul, 230 C, 312 C, 540 C, A200	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Pydraul, 29ELT 30E, 50E, 65E	4	1	1	4	4	4	1	1	1	4	4	4	1	4	
Pydraul, 90e	4	1	1		4	4							1		
Pyranol, olio per trasformatori (PCB)	1	4	1			2	1	4					1		1
Pyrogard 42, 43, 55	4	1	1		4	4							1		
Pyrogard 53, Mobil estere fosfato	4	1	1	4	4	4	4	4	1	4	4	4	1	4	
Pyrogard D, emulsione acqua in olio Mobil	1	4	4	1	1	2	2	3	4	4	4	4	1		
Pyrolube	4	2	1	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Quinizarin	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Radiazioni (Gam ma, 1,0 E+07 Rads)	3	2	4	4	3		4	2	4				2		
Raffinato	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Rame acetato di ammonio	4	2	4	4	4	3	1	2	1	1	1	1	1	4	
Rame gluconato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Rame naftenato													1		
Reagente di Fisher		2													
Resine epossidiche		1	4			1			1				1		
Resorcinolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Riboflavina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Ricinoleato di butilacetile	2	1	1			2	2						1		1
RJ-1 (MIL-F-25558)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
RJ-4 (MIL-F-82522)	2	4	1	2	2	4	1	4	4			4	1	2	
Rodio													1		
RP-1 (MIL-R-25576)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Saccarina in soluzione	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Salamoia	1	1	1		1								1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Salamoia (acqua salata)	1	3	1		1	4							1		
Sale am moniaco	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Sale di Glauber	4	2	1	4	4	2	1		2	4	2	4	1	4	1
Sale di Wolman	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
Sali di alluminio	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sali di ammonio	1	1	3		1	1	3	1	1		1	1	1	3	
Sali di bario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sali di calcio	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Sali di magnesio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sali di mercurio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Sali di nichel	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	
Sali di potassio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sali di rame	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sali di sodio	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sali di zinco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Salicilato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Salicilato di litio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Salicilato di metile	4	2			4	4			2			3	1		
Salicilato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Santo Safe 300	4	3	1		4	4	1	1	3	4	4	4	1	4	
Sapone in soluzione	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Seleniuro di idrogeno													1		
Sebacato di dibenzolo	4	2	2			4	3	3					1		1
Sabacato di dibutile	4	2	2			4	2	2					1		1
Sabacato di dietile	4	2	2			4	2	2					1		1
Sabacato di diisottano	3	3	2			4	3	3					1		1
Sabacato di diottile (DOS)	4	2	2			4	3	3					1		1
Servizio Citta # 65 # 120 # 250	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Servizio Citta AP-Koolmoter olio cambio EP 140 Lube	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Servizio Citta Pacemaker # 2	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Sesquisilicate di sodio													1		
SF 1154 GE Silicone liquido	2	1	1	2	2	1	1	4	1		1	1	1	1	
SF1147 GE Silicone liquido	2	3	1		2			4	3				1		
SF96 GE Silicone liquido	2	1	1	2	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
Shell 3XF fluido per miniera (resis. fuoco)	1	4	1	4	1	2	1		4	4	4	4	1	4	
Shell Alvania grasso #2	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Shell Carnea 19 e 29	1	4	1	2	1	4	1		4	4	4	4	1	1	
Shell Diala	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shell Iru 905	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shell Lo Hydrax 27 e 29	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shell Marin 72	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shell Tellus #32 a base di petrolio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Shell Tellus #68	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shell Tellus 27 (Base di petrolio)	1	4	1		1	2							1		
Shell Tellus 33	1	4	1		1	2							1		
Shell UMF (5% aromatici)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Shellac	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Silano													1		
Silicato di calcio	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		
Silicato di etile	1	1	1		1	1	1		1	2	2	2	1		
Silicato di potassio													1		
Silicato di sodio	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		1
Skelly, solvente B, C, E	1	4	1		1	4	1		4	4	4	4	1		
Skydrol 500 B4	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
Skydrol 7000	4	1	2	4	4	4							1	4	
Skydrol LD-4	4	1	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	
Socony Mobile tipo A	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Socony Vacuum AMV AC781 (grasso)	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Socony Vacuum PD959B	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Soda Ash	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Soda caustica (idrossido di sodio)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio (fuso)													4		
Sodio arsenito	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio cianamidico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio cianato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio Diacetato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio etilato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio monofosfato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio resinato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio solfato di alluminio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodio stannato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sodium Silicofluoride													1		
Solfanilico cloruro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Solfato acido di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato acido di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato alluminato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato cromico													1		
Solfato d'argento	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di alluminio	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	1
Solfato di ammonio	1	1	4		1	1	2	2	1	1	1	2	1	4	1
Solfato di ammonio ferrico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di anilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di antimonio													1		
Solfato di bario	1	1	1	1	1	1							1	1	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Solfato di berillio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di Brucina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di calcio	1	1	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di cerio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di cobalto	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di dietile	4	1	4	4	4	4		2					1		
Solfato di etile	4	1	4	4	4	1							1	4	
Solfato di manganese	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di nichel	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Solfato di nichel am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di nicotina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di piridina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di potassio	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	2	1	4	1
Solfato di piombo	2	1	1			1	1	2					1		1
Solfato di rame	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1
Solfato di rame 10 %	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1
Solfato di rame 50 %	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1
Solfato di sodio	2	1	1	4	2	2	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Solfato di titanio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato di zinco	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Solfato e solfito di magnesio	1	1	1		1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Solfato ferrico	1	1	1		1	1							1		
Solfato ferroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato ferroso di am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato manganoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Solfato mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfato rameico	2	2	1										1		
Solfato stannoso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfito di am monio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfito di anilina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfito di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	
Solfito di potassio	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	4	
Solfito mercurico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfito di sodio	1	1	1			1	1	1					1		1
Solfonato fenolico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfonilcloruro	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
Solfuro d'idrogeno (secco, caldo)	4	1	4		4	2	3	3	1	4	4	4	1	4	1
Solfuro d'idrogeno (secco, freddo)	1	1	4		1	1	3	3	1	1	1	1	1	4	1
Solfuro d'idrogeno (umido freddo)	4	1	4		4	1	3	3	1	4	4	4	1	4	1
Solfuro d'idrogeno (umido, caldo)	4	1	4		4	2	3	3	1	4	4	4	1	4	1
Solfuro di alchile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Solfuro di ammonio	2	1	4	4	2	2			1	1	1	2	1	4	
Solfuro di bario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4	
Solfuro di cadmio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfuro di calcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	
Solfuro di carbonio	4	4	1		4	4	1	4					1		1
Solfuro di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Solfuro di sodio e solfito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Solfuro di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Soluzione decappante	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	1
Soluzione di acqua detergente	1	1	1	4	1	2	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Soluzione di potassio	1	1	1			1	1	2					1		1
Soluzione elettrolitica (Co,Cu, Au,In,Fe,Pb,Ni,Ag,Sn,Zn)	1	1	1		1								1		
Soluzione saponosa	1	1	1		1	2	1	1					1		1
Soluzione di persolfato d'ammonio	4	1				1							1		1
Soluzione di Coliche	2	2				1									1
Soluzioni antigelo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Soluzioni di Bleach	4	1	1	4	4	4							1	4	
Soluzioni di borace	2	1	2	4		4							1	4	
Soluzioni di liscivia	2	1	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	
Soluzioni di saccarosio	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	
Soluzioni di idrossido di potassio	2	1	2		2	2	2	2					1		1
Soluzioni per cromatura	4	2	1	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Soluzioni per placcatura (altre)	1	1	1		1	4		4	1			4	1		
Soluzioni per placcature di cromo	4	2	1	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	
Solvente Stoddard	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	1
Solventi per vernici	4	4	4		4	4	4	4					1		1
Solventi clorurati, secco	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Solventi clorurati, umidi	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	
Soluzioni zuccherine	1	1	1		1	2	1	1					1		1
Solvento 100, 150													1		
Sorbitolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sovasol nr. 1, 2, e 3	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
Sovasol nr. 73 e 74	2	4	1	2	2	2	1	4	4	4	4	4	1	2	
Spry	1	2	1	1	1	2	1	1	2	4	4	4	1	1	
SR-10 carburante	1	4	1	2	1	4	1	4	4	4	4	4	1	2	
SR-6 carburante	2	4	1	2	2	4	1	4	4	4	4	4	1	2	
Stannato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Stannic cloruro	1	1	1		1	4	1	2	1	1	1	1	1		
Stannic cloruro, 50%	1	1	1		1	4	1	2	1	1	1	1	1		
Stannico cloruro di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Stauffer 7700	2	4	1		2	4	2	4	4	4	4	4	1	2	
Stearato di butile	2	4	1	1	2	4	2		4	4	4	4	1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Stearato di calcio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Stearato di etile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Stearato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Stearato di zinco	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Stirene (monomero)	4	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Strutto, grasso animale	1	2	1		1	2	1	2					1		1
Sulfamato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sulfamato di calcio	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Sulfamato di piombo	2	1	1		2	1	1	2	1	2	2	2	1	4	
Sulfanilimide	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Sulfocianide di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Sulfolano	2	1	2		2	2							1		
Sulfonil cloruro di toluene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Sunoco #3661	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Sunoco SAE 10	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Sunsafe (fluido idraulico resistente al fuoco)	1	4	1	4	1	2	1		4	4	4	4	1	4	
Swan Finch EP Lube	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
Swan Finch Hypoid-90	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Tar, bituminosi	4	4	2	4	4	4	1	2	4	4	2	4	1	4	1
Tarabuso													1		
Taglio di piombo tetraetile	2	4	1			4	2	4					1		1
Tartrato acido di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tartrato di chinino	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tartrato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tartrato di sodio e potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tartrato ferroso	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tellone II													1		
Tetra fosfogluccosio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetraborato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetrabromoetano	4	4	1		4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Tetrabromometano	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Tetrabromuro di carbonio													1		
Tetrabutyl titanato	2	1	1		2	2	4	4	2	2	2	2	1		
Tetracloroetano	4	4	2	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Tetracloroetilene	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Tetracloruro di acetilene	4	1	1	4	4	2			1			4	1		
Tetracloruro di carbonio	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Tetracloruro di silicio													1		
Tetracloruro di stagno	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Tetracloruro di stannico	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetracloruro di titanio	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Tetrafluoruro di carbonio	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	2

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Tetrafluoruro di silicio													1		
Tetrafluoruro di zolfo													2		
Tetrafosfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetraidrofurano	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	1
Tetralina	4	4	1		4	4	1	4	4	4	4	4	1		
Tetrametil diidropiridina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Tetrametil idrossido di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetrametilciclotetrasilossano (TMCTS)													1		
Tetranitrato di pentaeritrite	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetrasulfide di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tetrossido di azoto (N2O4)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	1
Tetrossido di diazoto													2		
Texaco - Capella A e AA	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Texaco - grasso Uni-Temp	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Texaco - Meropa 220 (senza piombo)	1	4	1	2	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Texaco - olio cambio 3450	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
Texaco - Regal B	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	1	1	
Texamatic - fluido gAh 1581	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Texamatic - fluido gAh 3401	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Texamatic - fluido gAh 3525	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Texamatic - fluido gAh 3528	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Texamatic - olio per trasmissioni gAh	1	4	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	
Texas - olio 1500	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Therminol 44	4	4	1		4	4		4	4				1	4	
Therminol 55	2	4	1		2	4		4	4				1	2	
Therminol 66													1		
Therminol FR													1		
Therminol VP-1, 60, 65	4	4	1		4	4		2	4				1	4	
THIO acido di cloruro													1		
Thiokol TP-90B	4	1	1		4	2	2		1			4	1		
Thiokol TP-95	4	1	1		4	2	2		1			4	1		
Tidewater Multigear, 140 Lube EP	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Tidewater olio-Beedol	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Tioarsenate di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiocianato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiocianato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiocianato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiocianato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tioetanolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiofene (Thiofuran)	4	4	4	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	1
Tioglicolato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tioglicolato di dibutile	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Tiosolfato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiosolfato di calcio	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	4	
Tiosolfato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tiosolfato di sodio	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1
Tiourea	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Titanato tertrabutile	2	1	1			2	1						1		1
Toluchinone	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Toluene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Toluidina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Toluolo	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Torta Niter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Trementina	1	4	1	3	1	4	2	4	4	4	4	4	1	2	1
Triacetina	2	1	4	4	2	2	4		1	2	2	3	1	4	1
Triacetato di glicerina	2	1	4			2	4	2					1		1
Triaril fosfato	4	1	1	4	4	4	2	3	1	4	4	4	1	4	
Tribromometilbenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Tribromuro di antimonio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Tribromuro di boro													1		
Tributil ammina													1		
Tributil citrato	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tributil fosfato	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	1	4	1
Tributil mercaptano	4	4	1		4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	
Tributoxyethyl fosfato	4	1	1	4	4	1	2		1	2	4	2	1	4	1
Tricloretilene	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Tricloroacetato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Triclorobenzene	2		1	4	4	4	2		4	4	4	4	1	4	
Tricloroetano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Tricloroetanoloam mine	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Triclorometano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Tricloronitrometano (cloropicrina)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tricloropenilsilano													1		
Tricloropropano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Triclorosilano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Tricloruro di antimonio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Tricloruro di arsenico	1	4	4		1	1							1		
Tricloruro di boro													1		
Tricloruro di etilene	4	3	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4	1
Tricloruro di fosforo	4	1	1		4	4	1		1			4	1		1
Tricresil fosfato	4	2	2	4	4	4	2	3	1	4	4	2	1	4	1
Trietanolamina		1		4			4		2	2	2	2	1	4	1
Trietil fosfato	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trietilalluminio		4	2										1		1

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Trietilborano			1										1		1
Trietilentetramina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trifenil fosfito	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trifluoretano di bromo-cloro	4	4	1			4	2	4					1		2
Trifluoroetano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Trifluorometano	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	
Trifluorovinilcloruro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trifluoruro di antimonio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Trifluoruro di azoto													2		
Trifluoruro di boro													1		
Trifluoruro di bromo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
Trifluoruro di cloro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
Trifluoruro di clorobenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trifosfato di potassio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trifosfato di sodio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trimetilammina	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trimetilammina (TMA)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trimetilbenzene	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trimetilborate (TMB)	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trimetilpentano	1	4	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	1	1	
Trinitrotoluene (TNT)	4	4	2	2	4	2	2		4	4	4	4	1	4	1
Trinitrotoluolo	4	4	2			2	2						1		
Triossido di antimonio	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Triossido di arsenico	1	4	4		1	1							1		
Triossido di boro													1		
Triossido di molibdeno	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Triossido di zolfo secco	4	2	1		4	4	2	2	2	2	2	3	1	4	1
Triottil fosfato	4	1	2	4	4	4	2	3	1	4	4	4	1	4	1
Tripolifosfato	4	1	2	4	4	3	1	3	1	4	4	4	1	4	
Tripropionate di cellulosa	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Trisilicato di magnesio													1		
Trisopropilbenzencloruro	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
Trisulfide di arsenico	1	4	4		1	1							1		
Tungstato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Tungstato di calcio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Ucon - Hydrolube J-4	1	1	1	4	1	2	2	1	1	2		1	1	4	
Ucon - lubrificante 50-HB-100	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante 50-HB-260	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante 50-HB-5100	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante 50-HB-660	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante 50-HB55	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante LB-1145	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Ucon - lubrificante LB-135	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante LB-285	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante LB-300X	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante LB-625	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - lubrificante LB-65	1	1	1		1	1	1	1	1				1		
Ucon - olio 50-HB-280x	2	1	3		2	2							1		
Ucon - olio fluido termovettore 500 (glicole polialcaleno)	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - olio LB-385	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ucon - olio LB-400X	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Univis 40 (fluido idraulico)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Univolt #35 (olio minerale)	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Valeraldeide	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Valerato di ammonio	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Valerato di metile			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	
Vapore sotto i 200 °C	4	1	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	1	4	1
Vapore, 200-260 °C	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1
Vapore d'acqua sopra i 150 °C		2	4			4	4	4					1		1
Vapori di mercurio	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		
Vasolina	1	4	1			2	1	4					1		1
Vernici	2	4	1	3	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1
Vernici all'anilina	4	2	2			2	2	3					1		1
Versilube F44, F55	1	1	1		1	1							1		
Versilube F50	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
Vetriolo (bianco)	3	1	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	
Vini e whisky	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
Vinilpiridina	2	4	1	3	2	4	2		4	4	4	4	1	4	
VV-H-910	3	1	1	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	
Wagner 21B (fluido freni)	3	1	4		3	2	4	3	2			1	1		
White oil	1	4	1			2	1	4					1		1
Wood oil	1	4	1			2	2	4					1		1
Wood vinegar	4	2	4			4	4						1		1
Wemco C	1	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	1	
Xenon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Xilene	4	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Xilideni misto ammine aromatiche	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
Xilolo	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1
Zeoliti	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Zinco naftenato													1		
Zolfo	4	1	1		4	1	1	2	1	4	4	4	1	4	1
Zolfo (clorato)	4	4	1			4	1	3					1		1
Zolfo (fuso)	4	3	1	4		3	3	3	3	4	4	4	1	4	
Zolfo di calce			1	3		4	2		4	4	4	4	1	4	



Rating

1 - Eccellente . 2 - Buono . 3 - Discutibile . 4 - Scarso

Materiale	NBR	EPDM	FKM	TPU	HNBR	CR	FMQ	MQ	IIR	BR	IR	SBR	FFKM	ACM	PTFE
Zucchero di barbabietole	1	1	1			2	1	1					1		1
Zucchero di canna	1	1	1			1	1	1					1		1